

JETFLOCK SOLVENT

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	450 µ	nicht rückklebendes silikonisiertes Papier	REACH n° 1907/2006/EU

VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
	45°	120 gf	20 cm/Sek.	15 Sek.	180°C (356°F)	Medium (2,5/3,5 Bar)	warm oder kalt

- Das Material drucken und schneiden
- Für mindestens 2 Stunden trocknen lassen, ohne die Folie aufzurollen
- Überschüssiges Material entfernen
- Den Druck per Hand oder, bei freistehenden Motiven, unter Zuhilfenahme von TTD Easy vom Träger entfernen
- Das Design auf dem Textil positionieren (wenn kein TTD, dann mit Silikonpapier abdecken)
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- Silikonpapier oder TTD Easy warm oder kalt entfernen

HIGHLIGHTS

- Samtige Oberfläche
- Sehr gute Abdeckung

ACHTUNG: aufgrund der Vielzahl an Tinten und Druckern, empfehlen wir einen Test vor Produktionsbeginn

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs-dauer	Lagerungs-temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 60°C, auf Links	JA auf Links	JA (Synthetik-Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe