

# DIGIBRICK®

## SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	750 µ	Träger nicht rückklebend	REACH n° 1907/2006/EU 

## VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe	60°	90-100 gf	10 cm/Sek.	25 Sek.*	155°C (311°F)	medium-hoch (3-4 Bar)	warm

- Drucken, schneiden und überschüssiges Material entfernen (Pause von mind. 1 Min. zwischen Print+Cut empfohlen)
- Für ein optimales Resultat, die Unterplatte bei 155°C für 20 Sek. vorwärmen
- Das Design vom Träger nehmen und auf dem Textil positionieren
- Das Transfer mit Backpapier abdecken und mit den empfohlenen Parametern übertragen
- **\*Für Entwürfe mit freistehenden Details, TTD Easy benutzen und im Anschluß:**
- Für 5 Sekunden bei 155°C pressen - dann TTD Easy warm entfernen
- Das Transfer mit Backpapier abdecken und für 20 Sekunden bei 155°C pressen

### PRODUKT HIGHLIGHTS

- Dickes Material
- 3D Effekt

**! Aufgrund der Dicke des Materials empfehlen wir wenn möglich, die Druckköpfe auf hohe Position einzustellen!**  
**! Setzen Sie zum Bedrucken von Digibrick niemals entnehmbare Media-Clamps an ihrem Drucker ein!**  
**! Wenn möglich, führen Sie vor dem Druck auf Digibrick ein Print/Cut Alignment durch!**  
**! Wir empfehlen, keine Details unter 5mm zu schneiden!**  
**! Bitte nutzen Sie unsere spezifischen Druckprofile für ihren Drucker, aus unserem Download Bereich:**  
<https://www.siser.com/digital-printing/digibrick/> > Download Printing Profiles  
**! Wir empfehlen vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!**

## WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs-dauer	Lagerungs-temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 60°C, auf Links	JA auf Links	JA (Baumwoll-Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche, noch aggressive chemische Wirkstoffe