




Anwendungshinweise

ReflexCut HT FR

Flammhemmende, reflektierende
Transferfolie für Schneideplotter

IVM
SignTEX
GmbH



gespiegelt schneiden

ReflexCut HT FR ist eine heißsiegelfähige retro-reflektierende Effektfolie auf einem rückklebigem Polyesterträger. Sie ist flammhemmend ausgerüstet. Sie besitzt eine sehr gute Deckkraft und hohe Elastizität. Es lassen sich damit Schriften und Motive auf Plottern mit Schleppmesser- oder Tangentialmessertechnik ausschneiden.

Mit Hilfe eines Computers und eines Plotters kann man damit kleinste Auflagen an Transfers schnell und kostengünstig herstellen. Dank der Rückklebkraft des Polyesterträgers sind auch kleine „Ausrutscher“ beim Entgittern kein Problem. Einfach wieder leicht andrücken, fertig.



Motiv transferieren

Die ausgeplotteten und entgitterten Schriften oder Motive werden 15 Sek. bei 155 °C auf die Textilien aufgebügelt; nach Abkühlen kann der Montagefilm entfernt werden.



Motiv entgittern

ReflexCut HT FR ist für Baumwolle, Polyester und Mischgewebe geeignet.

Es ist waschbeständig bis 60 °C.

Mit einer Retroreflektion von 500 cd/lux.m² ist ReflexCut HT FR nach EN ISO 20471 zertifiziert. Die Flammhemmung ist zertifiziert nach EN ISO 11612, EN ISO 14116 und EN ISO 15614.



Trägerfolie abziehen, fertig!

Reflektionswert

500 cd/lux.m²
Zertifiziert nach EN-20471

Flammhemmung

EN ISO 11612,
EN ISO 14116 und
EN ISO 15614

Schneideeinstellungen

Messer: Freiwinkel 45 - 60°
Andruck: mittel/hoch
Geschwindigkeit: ~20 cm/s

Transferbedingungen

Temp.: 155 °C
Zeit: 15 s
Druck: mittel/hoch
Kalt abziehen

Geeignete Textilien

Baumwolle, Polyester,
Mischgewebe.

Waschbeständigkeit

60 °C waschbeständig

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung schützen. Wir empfehlen eine Lagerzeit von 24 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.