

▶ DPF 8000™ Ultra Tack

Industrietaugliche Folie für schwer haftende Oberflächen

Die DPF 8000™ Ultra Tack ist eine weiß satinierte, 90 Mikron starke, stark dehnbare PVC Folie mit einem extra starken, permanenten und druckempfindlichen Kleber. DPF 8000™ Ultra Tack wurde speziell für den Einsatz auf "schwer haftenden" Oberflächen entwickelt und bietet ein spezielles Klebesystem, das auf problematischen Substraten und Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie, insbesondere ABS-Kunststoff, haftet. DPF 8000™ Ultra Tack wurde außerdem entwickelt, um die typischen Anforderungen an dauerhafte Markierungen und Spezifikationen für Kennzeichnung schwerer industrieller Ausrüstung zu erfüllen, einschließlich OEM-Markierungen, Geländefahrzeugen wie Motorrädern und anderen schwer haftenden Applikationen. DPF 8000 Ultra Tack ist gemäß ASTM E-84 und EN 13501-1: 2007 + A1: 2009 der Euroklasse C, S1, d0 feuergeprüft.

Die Folie lässt sich am besten auf ebenen Oberflächen anbringen, wenn er gemäß den Empfehlungen von Arlon verarbeitet und angewendet wird. Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckertyp und Tinte.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen
- Entwickelt für den Einsatz auf "schwer haftenden" Oberflächen
- Anwendung auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen möglich
- Für leicht strukturierte und/oder niedrigenergetische Oberflächen

KOMPATIBLE LAMINATE FÜR DPF 8000™

LAMINAT	ANWENDUNGSBEREICH*
SERIES 3210 SERIES 3220 SERIES 3420 PROTEC SERIES 3960	<ul style="list-style-type: none"> • Grobe Untergründe • Aukleber • Allgemeine Beschilderung • Motorräder • ABS-Kunststoff • Wandgrafiken

Certified for
HP Latex Inks

EIGENSCHAFTEN & DATEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODEN	STANDARDWERTE
OBERFLÄCHE	Gloss Meter 60° Reflektion	Glänzend: 40 bis 60 Einheiten
STÄRKE	Mikrometer, Federal Bench Type	90 Mikron
REISSFESTIGKEIT	Tensile Tester mit 51 mm Spannweite; Kreuzkopfgeschwindigkeit von 5.1 mm/s, Bahnrichtung	2.3 kg/cm
DEHNBARKEIT	Instron Tensile Tester wie oben	≥ 150%
HALTBARKEIT (IN DER VERPACKUNG)	Lagerung frei von extremer Feuchtigkeit (bis zu 50%), Temperaturen (bis zu 21°C) und direktem Sonnenlicht	1 Jahr ab Fabriklieferung
ANWENDUNGSTEMPERATUR	Auf sauberem, trockenem Untergrund	-1°C bis 27°C
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	Auf sauberem, trockenem Untergrund	-54°C bis 107°C
FORMSTABILITÄT	Schrumpfung bei 70°C, nach 48 Stunden	1.27 - 3.81 mm
KLEBKRAFT	PSTC-1, 15 Min., 21°C	0.89 kg/cm
LINER RELEASE	TLMI Release bei 90°, 760 cm/Min	9.8 g/cm

* Die Haltbarkeit im Freien beträgt bis zu 6 Monate für vertikale Mauerwerksflächen (Ziegel, Beton und Beton). Voraussetzung dafür ist, dass es nicht regnet oder die Wetterbedingungen im Freien rau sind.

♦ Arlon gewährleistet keine Garantie für die Anwendung von DPF 8000™ für Bodengrafiken. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen

VORBEREITUNG & INSTALLATION

Allgemeines

DPF 8000™ Ultra Tack verdankt ihre hohe Klebkraft der Weichheit des Klebers. Aufgrund der hohen Klebkraft und Haftung ist jedoch eine überdurchschnittliche Schrumpfung zu erwarten. Es hat sich daher bewährt, den Drucker während des Druckvorgangs nicht unbeaufsichtigt zu lassen, um Druckkopfausfälle aufgrund von entstehenden Kleberansammlungen zu vermeiden. [Klicken Sie hier, um das WrapItRight Video "Preventing Adhesive Build-Up When Printing with Arlon DPF 8000" anzuschauen.](#) Beim Bedrucken der DPF 8000™ Ultra Tack im Sieb- oder Digitaldruckverfahren ist zu beachten, dass Lösungsmittel beim Drucken sowohl in das Vinyl als auch in den Kleber eindringen. Lösungsmittel müssen vor der Applikation vollständig ausgedünstet sein. Lösungsmittelrückstände können zu starker Schrumpfung und Kantenkräuslung bei der bedruckten Folie führen. Beim Bedrucken dieses Produkts ist ferner sicherzustellen, dass der fertige Druck komplett getrocknet ist, bevor er laminiert oder angebracht wird. Für paneelierte Grafiken wird eine Überlappung von mindestens 0.5 cm empfohlen, um einem eventuellen Schrumpfungseffekt im Laufe der Zeit entgegenzuwirken.

Beton, Mauerwerk und Fliesen

Die Oberfläche sollte völlig staubfrei sein, am besten eignet sich eine Hochdruckreinigung. Zudem sollte der Untergrund mit Farbe oder Betonversiegelung vollständig abgedichtet werden und gründlich trocknen. Ohne Versiegelung dürfen sich keine Farbreste, grober Staub oder Kreide auf dem Untergrund befinden.

Die Versiegelung von porösen Oberflächen hat drei Vorteile:

- Die Feuchtigkeit aus dem Inneren der Wand kann nicht zum Kleber vordringen.
- Es kann sich kein Staub unter der Folie sammeln.
- Das spätere Entfernen der Folie ist deutlich einfacher, da sich der Kleber sauberer entfernen lässt und sich mögliche

Schweißbrenner verwendet werden verwendet werden.

- Filmentfernungswinkel > 90 Grad von der vertikalen Wand.
- Entfernungswise: langsamer (2.5 cm/s) und konstanter Abzug der Grafik zum Boden hin.

BESONDERHEITEN

Arlon empfiehlt dringend die Versiegelung von gemauerten und extrem raue Oberflächen vor dem Anbringen der Folie. Aufgrund der porösen Beschaffenheit von Mauerwerk können sonst Wasser, Schnee oder Eis zwischen die Folie und deren Haftgrund gelangen. Dies kann die Klebefähigkeit stark beeinträchtigen. Die Ecken der Grafik sind besonders anfällig und sollten ebenfalls gut versiegelt werden. Wird die Folie auf rauen Oberflächen angebracht, kann die Garantie eingeschränkt sein. Arlon gewährleistet ausschließlich vertikale Applikationen der DPF 8000™ Ultra Tack. Als vertikal sind Abweichungen bis zu +/- 10° zur senkrechten Anwendung definiert. Arlon gibt für nicht-vertikale Anwendungen der Folie keine Gewährleistung.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Nachstehende Angaben gelten anstelle jeglicher Gewährleistungen:

Alle durch Arlon veröffentlichten und auf die Produkte bezogenen Angaben, technischen Informationen und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig erachtet werden und innerhalb der Genauigkeit der dafür verwendeten Geräte liegen. Arlon kann die Richtigkeit und die Vollständigkeit der Testergebnisse nicht garantieren. Verkäufer und Hersteller sind lediglich für den Ersatz von nachweislich defekten Produkten in voller Menge verantwortlich. Verkäufer und Hersteller sind nicht verantwortlich für Schäden, Verluste oder Zerstörung, die durch Direkt- oder Folgeschäden – im Zusammenhang mit der sachgemäßen oder unsachgemäßen Anwendung der Produkte – auftreten. Ferner haften Verkäufer und Hersteller nicht für Kosten oder Ausgaben, die während der Verwendung der Folie oder des Druckvorgangs entstehen. Vor der Anwendung liegt es in der Verantwortung des Nutzers zu prüfen, ob das Produkt für die beabsichtigten Zwecke geeignet ist. Die damit verbundene Haftung und Risiken jeder Art liegen vollständig beim Nutzer. Keinerlei Äußerungen oder Empfehlungen außer den von Arlon veröffentlichten technischen Produktinformationen haben Rechtskraft oder Rechtswirkung. Ausgenommen sind vertraglich durch entweder Verkäufer oder Hersteller mit persönlicher Unterschrift garantierte Anwendungen.

Februar 2020