

# COLORPRINT®

## SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PVC	170 µ	nicht rückklebendes Polyester	REACH n° 1907/2006/EU 

## VERARBEITUNGSHINWEISE

GEEIGNET FÜR	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
	45°	70 gf	20 cm/Sek.	15 Sek.	150°C (302°F)	Medium (2,5/3,5 Bar)	warm

- Drucken, schneiden und überschüssiges Material entfernen
- Wir empfehlen, nach dem Bedrucken, das Material 12 Stunden trocknen zu lassen, bevor das TTD aufgebracht wird
- Mit Hilfe von TTD Easy den Druck vom Träger entfernen
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- Das TTD Easy warm entfernen

### PRODUKT HIGHLIGHTS

- Brillante Farben
- Hohe Waschbeständigkeit

**ACHTUNG:** aufgrund der Vielzahl an Tinten und Druckern, empfehlen wir einen Test vor Produktionsbeginn

## WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs-dauer	Lagerungs-temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 60°C, auf Links	JA auf Links	NEIN	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe