

# COLORPRINT® NEW M

## SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PVC	120 µ	Träger nicht rückklebend	REACH n° 1907/2006/EU 

## VERARBEITUNGSHINWEISE

GEEIGNET FÜR	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	45°	50 gf	30 cm/Sek.	15 Sek.	165°C (329°F)	Medium (2,5/3,5 Bar)	warm

- Drucken, schneiden und überschüssiges Material entfernen
- Wir empfehlen, nach dem Bedrucken, das Material 12 Stunden trocknen zu lassen, bevor das TTD aufgebracht wird
- Mit Hilfe von TTD Easy den Druck vom Träger entfernen
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- Das TTD Easy warm entfernen

### PRODUKT HIGHLIGHTS

- Dünnes Material
- Mattes Finish

**ACHTUNG:** aufgrund der Vielzahl an Tinten und Druckern, empfehlen wir einen Test vor Produktionsbeginn

## WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs-dauer	Lagerungs-temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 60°C, auf Links	JA auf Links	NEIN	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zwischen 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe